



財團法人食品工業發展研究所
生物資源保存及研究中心
Food Industry Research and Development Institute
Bioresource Collection and Research Center
新竹市食品路 331 號 http://www.firdi.org.tw
331, Shih-Pin Road, Hsinchu 300, Taiwan
TEL:+886-3-5223191 Fax:+886-3-5224172



委託試驗報告
TEST REPORT

委託者 Applicant : 京程科技股份有限公司
取樣者 Sampler : 京程科技股份有限公司
樣品名稱 Sample Name: JM-TTA01
包裝型態 Package Type: 散裝
批號 Lot No. :

報告書號碼 Report No.: 2017CT181
收件日期 Date Received: 2017/08/03
簽發日期 Date Issued: 2017/08/17
樣品編號 Sample No.: 2017CT181
樣品狀態 Sample Status:

試驗項目 (Item)	結果 (Results)
抗菌試驗	參考「TN-002 奈米光觸媒抗菌陶瓷面磚驗證規範」之評估標準，JM-TTA01 樣品經紫外光燈照射 24 小時後，對奇異變型桿菌 (<i>Proteus mirabilis</i> BCRC 13991) 之抗菌率為 99.99%。 試驗內容，詳如附件。 以下空白

簽發者：
Authorized Representative :



- 備註
Note :
1. 本分析結果，僅對委託者所送樣品負責。
The results in this report are valid only to the sample sent by the applicant.
 2. 委託者所送樣品是否適用於人體(接觸、吸入、食用等)，非本試驗之範圍。
Whether the sample sent by the applicant can be applied to human in any way (contact, inhalation, ingestion, etc.) is beyond the scope of this test.
 3. 本報告所載事項，僅做參考資料，若貴公司/單位擬做為廣告、公證或商業推銷用途，應經本所同意。
This report is for reference only, if it is used for advertisement, sales promotion, or notarial use, please consult FIRDI first.

委託試驗報告

JM-TTA01 對奇異變型桿菌之抗菌試驗

一、摘要

委託檢測 JM-TTA01 對奇異變型桿菌 (*Proteus mirabilis* BCRC 13991) 之抗菌效果。結果顯示：參考「TN-002 奈米光觸媒抗菌陶瓷面磚驗證規範」之評估標準，JM-TTA01 樣品經紫外光燈照射 24 小時後，對奇異變型桿菌 (*P. mirabilis* BCRC 13991) 之抗菌率為 99.99%。

二、背景資料

試驗編號：2017CT181

樣品名稱：JM-TTA01

檢驗方法：TN-002 奈米光觸媒抗菌陶瓷面磚驗證規範

附錄 1 奈米光觸媒抗菌陶瓷面磚抗菌功能試驗方法

照光條件：UV-A 365nm、0.2mW/cm²、24 小時

測試面：非打叉面

三、結果與討論

經接種試驗菌株在樣品上，以紫外光燈照射 24 小時後，以培養基測其菌數，試驗結果如表一所示。

表一、樣品對奇異變型桿菌 (*P. mirabilis* BCRC 13991) 之抗菌情形

試驗組別	接種後立即洗下 菌數(CFU ¹ /片) A =	明條件 24 小時後 菌數(CFU/片) B1 =	暗條件 24 小時後 菌數(CFU/片) B0 =	抗菌率 (%)
空白組	1.76 × 10 ⁵	1.96 × 10 ⁶	2.93 × 10 ⁶	---
對照組	---	---	D0 = ---	---
樣品組 [JM-TTA01]	--- ²	C1 = 1.50 × 10 ¹	C0 = 4.79 × 10 ⁵	99.99

¹CFU：菌落形成單位 ²免填數據

四、附註說明

試驗結果以抗菌率 (R%) 表示，計算公式如下：

$$\text{抗菌率} = \frac{\text{暗條件24小時菌數}(C0) - \text{明條件24小時菌數}(C1)}{\text{暗條件24小時菌數}(C0)} \times 100\%$$

